

KLB-SYSTEM STELLMITTEL

Stellmittel 3 Super

Tixotropier- und Verdickungsmittel für Reaktionsharze

Ausehen	Weißes Pulver
Schüttgewicht	50 g/l
Einsatzmenge	Je nach Anwendung 2 - 5 Gew.-% auf Harz

Anwendung und Eigenschaften

Stellmittel auf Basis gefällter Kieselsäure, zur Verdickung von Reaktionsharzen bei Anwendungen an senkrechten Flächen und bei Gefälle sowie zum Porenverschluss.

Achtung: Keine Anwendung bei **KLB-SYSTEM POLY-URETHAN PU 410!**

- Verdickung von Beschichtungen, z.B. **KLB-SYSTEM EPOXID EP 200 VF** zur Herstellung von Hohlkehlsockeln.
- Verdickung von Mörtelharz, z.B. **KLB-SYSTEM EPOXID EP 150** mit Zuschlag zur Anspachtelung von Rampen, zur Ausspachtelung von Löchern, Vertiefungen usw.
- Verdickung von Beschichtungen, wenn Schrägen anzuarbeiten bzw. anzurollen sind.
- Vielseitiges Verdickungsmittel, universell und sparsam einsetzbar.

Verarbeitung

Harz und Härter gemäß Verarbeitungsanleitung mischen. Dann **KLB-SYSTEM Stellmittel 3 Super** zugeben, z.B. durch Volumendosierung (Literbecher o.ä.) komplett einrühren, dann einmischen; evtl. nachdosieren. Beispielhaft für Kiesbeläge 120 - 150 g (= ca. 3 Liter Volumen dosiert) zugeben.

Lagerung

Bei trockener Lagerung unbegrenzt lagerfähig.

Stellmittel 5 FT

Tixotropier- und Verdickungsmittel für Reaktionsharze

Ausehen	Weißes, faserförmiges Pulver
Schüttgewicht	80 g/l
Einsatzmenge	Je nach Anwendung 2 - 5 Gew.-% auf Harz

Anwendung und Eigenschaften

Stellmittel auf Basis von Polypropylen-Fasern, zur Verdickung von Reaktionsharzen bei Anwendungen an senkrechten Flächen und bei Gefälle sowie zum Porenverschluss. **Stellmittel 5 FT** lässt sich gut handhaben und staublos einarbeiten.

Anwendung

- Verdickung von Grundierungen, z.B. **KLB-SYSTEM EPOXID EP 50** bei der Verwendung als Grundierung an Wänden, Kratzspachtel oder beim Fugenverschluss.
- Verdickung von Beschichtungen, z.B. **KLB-SYSTEM EPOXID EP 200 VF** zur Herstellung von Hohlkehlsokkeln.
- Verdickung von Mörtelharz, z.B. **KLB-SYSTEM EPOXID EP 150** mit Zuschlag zur Anspachtelung von Rampen, zur Ausspachtelung von Löchern, Vertiefungen usw.
- Verdickung von Beschichtungen, wenn Schrägen anzuarbeiten bzw. anzurollen sind.
- Vielseitiges Verdickungsmittel, universell und sparsam einsetzbar.

Verarbeitung

Harz und Härter gemäß Verarbeitungsanleitung mischen. Dann **KLB-SYSTEM Stellmittel 5 FT** zugeben, z.B. durch Volumendosierung (Literbecher o.ä.) komplett einrühren, dann einmischen; evtl. nachdosieren. Beispielhaft für Kiesbeläge 120 - 150 g (= ca. 1,5 Liter Volumen dosiert) zugeben.

Lagerung

Bei trockener Lagerung unbegrenzt lagerfähig.