

KLB-SYSTEM Industriebodenpflege

PS 90 Pflegeversiegelung, antistatisch

Finition protectrice antistatique de haute qualité pour les sols industriels et commerciaux dissipateurs

Unités de conditionnement

Numéro d'article	Emballage	Inhalt	Unités/palette
DP7995-70	Bidon	5,00 l	108



Propriétés du produit

Température de mise en oeuvre	Minimum 15 °C - Maximum 30 °C (temp. du sol et de la pièce)
Consommation	25 - 40 g/m² par application (à distribuer avec la serpillière)
Couches	1 - 2 applications par traitement
Tenue en stock	12 mois (en emballage d'origine scellé) – A l'abri du gel !
Teinte de couleur	Liquide blanc laiteux

Description du produit

La finition protectrice antistatique **KLB-SYSTEM PS 90 Pflegeversiegelung** est un produit de soin incolore de haute qualité, à la propriété antistatique.

KLB-SYSTEM PS 90 Pflegeversiegelung est utilisée comme finition protectrice, non permanente, sur les revêtements aux résines réactives et autres revêtements résistants à l'eau. L'émulsion est appliquée sur le sol décapé avec un balai à plat, en une ou deux applications, à intervalles réguliers en fonction des contraintes.

La finition protectrice donne une belle brillance, est antidérapante et résistante, protège le revêtement et facilite le nettoyage. Recueillir les saletés et éviter les traces. Les contraintes peuvent donner aux revêtements un aspect terne. Un soin judicieux peut réduire ce phénomène.

Du fait de sa propriété antistatique, **KLB-SYSTEM PS 90 Pflegeversiegelung** peut aussi être utilisée sur les revêtements de sol dissipateurs. Tout spécialement avec un revêtement perméable à la vapeur d'eau, p. ex. le revêtement dissipateur **KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 EL+** ou la finition électroconductrice **KLB-SYSTEM EPOXID EP 790 EL+** la finition peut améliorer la propriété électrique. Les personnes marchant avec des chaussures ESD sur la surface traitée ont constaté un comportement de charge réduit. Avec la finition, la résistance à la terre selon la norme DIN EN 61340-4-1 se situe dans la fourchette de 10^7 - 10^9 Ohm.

KLB-SYSTEM PS 90 Pflegeversiegelung est une émulsion polymère de haute qualité, sans solvant, avec des cires protectrices. La finition est adaptée pour les revêtements résine réactive dissipateurs et revêtements posés, à l'intérieur, au sec, exposés à des contraintes légères à moyennes.

Information: une protection de sol est une mesure d'entretien, un revêtement ne restera fonctionnel que si les mesures d'entretien sont répétées à une fréquence régulière.

Caractéristiques du produit

- Satiné brillant
- Antistatique
- Utilisation simple

Caractéristiques techniques

Densité	1,02	kg/l	DIN EN ISO 2811-2 (20 °C)
---------	------	------	---------------------------

Les valeurs déterminées lors des essais sont des valeurs moyennes. Des écarts par rapport aux spécifications du produit sont possibles.

Substrat

Un substrat adapté est un revêtement neuf ou ancien, dissipateur et résistant à l'eau. Les revêtements fraîchement appliqués tout particulièrement, p. ex. **EP 785 EL+** et **EP 790 EL+**, peuvent être traités avec **PS 90 Pflegeversiegelung**. Un revêtement neuf ne devra pas être traité avant 7 jours au plus tôt. Sur le revêtement frais, seul un léger décapage est nécessaire, celle-ci devant être propre ou peu sale. Sur le revêtement **EP 785 EL+** ou **EP 790 EL+**, le traitement peut intervenir plus tôt, après 24 - 48 heures, sans nettoyage intermédiaire. La finition **PS 90 Pflegeversiegelung** est un produit de soin recommandé, qui améliore la propriété antistatique. Sur ancien revêtement ou revêtement déjà traité, un décapage doit être effectué, selon les salissures avec un décapant (p. ex. Décapant Copex), traditionnellement effectué mécaniquement. Le décapant sera dilué conformément aux recommandations du fabricant puis appliqué sur le support avec une monobrosse. Après un temps d'action, brosser de nouveau mécaniquement puis recueillir le liquide sale. Le cas échéant, répéter le processus puis rincer à l'eau claire et recueillir le liquide de nettoyage.

Mise en œuvre

- Nettoyer le support conformément au point précédent puis laisser sécher totalement la surface.
- En présence d'un revêtement inconnu, l'essai préalable sur une surface échantillon est recommandé pour évaluation visuelle.
- Procéder à 2 applications régulièrement fines de **PS 90 Pflegeversiegelung** au balai à plat, à raison de 0,025 - 0,040 kg/m². Eviter les flaques et les excédents. Utiliser avec modération!
- Laisser sécher environ 30 - 60 minutes, jusqu'à avoir vu apparaître un film transparent, et résistant à l'humidité, sur lequel il est possible de marcher. La durée de séchage dépend de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- Dès que la première couche est circulaire, la seconde peut être appliquée, selon la même procédure, en une consommation normalement encore plus réduite.
- Après une nouvelle phase de séchage de 30 - 60 minutes, le sol peut être remis en service.

Pour préserver et rafraîchir, le nettoyage courant peut être effectué en ajoutant environ 5 % de protection antistatique **PS 90 Pflegeversiegelung**, il peut se faire avec du Torvan, par voie humide. La protection peut être lustrée à la polisseuse (à grande vitesse, disque souple). La protection doit être utilisée à intervalles réguliers, en fonction des contraintes et des charges subies, mensuellement à annuellement.

Stockage

Stockage au sec et à l'abri du gel. Température idéale de stockage: 10 - 20 °C. Avant mise en œuvre, acclimater à la température adaptée. Refermer hermétiquement les emballages entamés et les utiliser rapidement.

Important

Toutes les informations nécessaires sont portées sur la Fiche de Données de Sécurité DIN. Respecter les mentions d'identification et les instructions portées sur l'étiquette de l'emballage !



Veuillez considérer la dernière version de cette information produit sur notre site Internet.

Les indications de cette fiche reposent sur les résultats des expériences et des essais réalisés à ce jour. Nous nous portons garants de la qualité irréprochable de nos produits. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la réussite de vos travaux dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre et les conditions d'application sur site. Nous recommandons de procéder à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. La dernière version est disponible sur notre site Internet www.klb-koetzal.com. Par ailleurs, nos « Conditions Générales de Vente » s'appliquent systématiquement.
