KLB KÖTZTAL
Lacke + Beschichtungen GmbH

KLB-SYSTEM
AC-ADD 25

Additiv für PMMA-Grundierungen zur Haftungsverbesserung auf nichtsaugenden Untergründen und Keramikbelägen

Verpackung

Artikelnummer	Verpackung	Inhalt	VE/Palette
MA0038-90	Flasche	1,00 kg	240
MA0038-70	Kanister	10,00 kg	50

Produkteigenschaften

Haltbarkeit	12 Monate (Originalverschlossen)

Produktbeschreibung

Zur Grundierung von nicht oder wenig saugenden Untergründen wie z.B. Metallen oder Fliesen empfehlen wir zur Haftungsverbesserung das Additiv **KLB-SYSTEM AC-ADD 25** in **KLB-SYSTEM ACRYL AC 20** zuzugeben. **KLB-SYSTEM AC-ADD 25** wird in angepassten Verpackungsgrössen geliefert.

Produktmerkmale

- bei tiefen Temperaturen härtend
- sehr hohe Haftung

Mischen

Zur Grundierung von nicht oder wenig saugenden Untergründen wie z.B. Metallen oder Fliesen wird der Grundierung **KLB-SYSTEM ACRYL AC 20** das Additiv **KLB-SYSTEM AC-ADD 25** in einer Menge von 10 Gewichts-% zugegeben. Fehldosierungen können zu Haftungsverlust und Härtungsstörungen führen. **KLB-SYSTEM AC-ADD 25** wird für übliche Gebinde in angepassten Verpackungsgrößen geliefert. PMMA-Harze, die mit dem Additiv versetzt sind, sind nicht lagerstabil, deshalb immer vor der Verarbeitung zugeben.

KLB-SYSTEM AC-ADD 25 wird dem Acrylharz vor Zugabe des Härters beigemischt und mit einem langsam laufenden Rührgerät untergerührt. Anschließend wird das Härterpulver zugegeben.

Lagerung

Trocken, wenn möglich frostfrei lagern. Ideale Lagertemperatur 10 bis 20 °C. Vor Verarbeitung auf geeignete Verarbeitungstemperatur bringen. Anbruchgebinde dicht verschließen und baldmöglichst aufbrauchen.

Besondere Hinweise	Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung, Betriebssicherheitsverordnung sowie den Transportrichtlinien für Gefahrgut. Die erforderlichen Hinweise sind im DIN-Sicherheitsdatenblatt enthalten. Kennzeichnungshinweise auf dem Gebindeetikett beachten!

Bitte beachten Sie die aktuellste Version der Produktinformation. Diese finden Sie auf unserer Website.

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Mit Erscheinen dieser neuen KLB-Produktinformation verlieren die vorausgegangenen Informationen ihre Gültigkeit. Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter www.klb-koetztal.com. Darüber hinaus gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen."

KLB KÖTZTAL Lacke+Beschichtungen GmbH
Günztalstraße 25
D-89335 Ichenhausen
Telefon +49 (0) 8223-96 92-0
Telefax +49 (0) 8223-96 92-100
www.klb-koetztal.de
info@klb-koetztal.de