KLB KÖTZTAL
Lacke + Beschichtungen GmbH

KLB-SYSTEM
partiColor®-Chips

Farbige Dekorchips in den Größen ca. 1 mm* und ca. 3 mm* zur Gestaltung von Bodenbelägen

Aussehen		Farbige Plättchen
Einsatzmenge		15 - 80 g/m² für offene Einstreuung, je nach gewünschter Dichte
		Ca. 200 - 250 g/m² für vollflächige Einstreuung
Verpackung	Karton	20 kg
	Eimer	10 kg
	Eimer	1 kg
Farbtöne		Siehe Farbtabelle unten. Nur einzelne Farben lieferbar, keine Chips-Mischungen!
Haltbarkeit		24 Monate (Originalverschlossen)

Anwendung und Eigenschaften

Farbige zur Verwendung mit KLB-Bodenbeschichtungen abgestimmte Dekor-Chips aus Acrylat. Zur Gestaltung von dekorativen Bodenbelägen durch Einstreuen in die noch frische Bodenbeschichtung z.B. **KLB-SYSTEM EPOXID EP 216 Universal** oder **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 410.**

Verarbeitung

Die **partiColor®-Chips** werden per Hand oder mit Einblasgerät in die entlüftete, aber noch flüssige Bodenbeschichtung eingestreut. Nach dem Erhärten wird der Überschuss bei vollflächigen Einstreuen abgesaugt und die Fläche dann mit geeigneten Versiegelungen wie z.B. **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 805 E** oder **KLB-SYSTEM EPOXID EP 705 E** versiegelt.

Lagerung

Trocken lagern!

Signalweiß	Hellelfenbein	Sandgelb	Schwefelgelb	Verkehrsgelb
Pastellorange	Erdbeerrot	Signalrot	Beigebraun	Kobaltblau
Verkehrsblau	Pastellblau	Türkisblau	Minttürkis	Blassgrün
Lichtgrau	Signalgrau	Steingrau	Staubgrau	Signalschwarz
Gelbgrün				

* Die angegebene Größe ist nur ein Durchschnittswert, da es sich um gebrochene Plättchen mit unterschiedlicher Form handelt.

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Mit Erscheinen dieser neuen KLB-Produktinformation verlieren die vorausgegangenen Informationen ihre Gültigkeit. Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter www.klb-koetztal.com. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.

KLB-SYSTEM
partiColor®-Glitter

Farbige Glitterplättchen ca. 1 mm* zur Gestaltung von Bodenbelägen

Aussehen		Farbige Plättchen
Einsatzmenge		ca. 1,0 kg Glitter auf 10 kg PU 484 oder PU 485 Flex
Verpackung	Eimer	1 kg
Farbtöne		Hellgold, Hellsilber, Kupfer
Haltbarkeit		24 Monate (Originalverschlossen)

Anwendung und Eigenschaften

Farbige Glitter-Plättchen abgestimmt zur dekorativen Gestaltung von KLB-Bodenbeschichtungen. Der dekorative Glanzeffekt wird durch Zumischen in eine transparente Versiegelung, wie z.B. **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 484** oder **KLB-SYSTEM POLYUREA PU 485 Flex,** erreicht, die dann auf eine glatte Beschichtung aufgetragen wird. Die Glitter sind in den Farbtönen Hellgold, Hellsilber und Kupfer verfügbar.

Verarbeitung

Die detailierte Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Produktinformation von **KLB-SYSTEM PU 484** oder **KLB-SYSTEM PU 485 Flex.**

Den Untergrund wie gewohnt durch Kugelstrahlen vorbereiten und mit KLB-Grundierharzen grundieren und ggf. kratzspachteln. Aufbringen einer Beschichtung mit **KLB-SYSTEM EP 200 VF** oder **KLB-SYSTEM PU 410** im Farbton RAL 7035 für Silberglitter, im Farbton RAL 1003 für Goldglitter und im Farbton RAL 8004 für Kupfer.

Zugeben des Glitters in die A-Komponente von **KLB-SYSTEM PU 484 oder KLB-SYSTEM PU 485 Flex** und homogenes Vermischen mit einem langsam laufenden Rührgerät. Verbrauch bei einem 10 kg Kombi-Gebinde ca. 1,0 kg Glitter. Anschließende Zugabe des Härters und nochmals sorgfältig Vermischen. Aufrakeln der Mischung mit einer Zahnspachtel **KLB-Zahnleiste S3**, Verbrauch ca. 1,8 - 2,0 kg/m².

Lagerung

Trocken lagern!



* Die angegebene Größe ist nur ein Durchschnittswert, da es sich um gebrochene Plättchen mit unterschiedlicher Form handelt.

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Mit Erscheinen dieser neuen KLB-Produktinformation verlieren die vorausgegangenen Informationen ihre Gültigkeit. Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter www.klb-koetztal.com. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.

KLB KÖTZTAL
Lacke + Beschichtungen GmbH

KLB-SYSTEM
partiColor®-Metalize

Farbige Perlglanz-Pigmente zur Gestaltung von Metalize-Bodenbelägen

Aussehen	Farbige Perlglanzpigmente
Einsatzmenge	0,1 kg partiColor®-Metalize auf 10 kg PU 484 oder PU 485 Flex
Verpackung Eimer	1 kg
Farbtöne	siehe Farbkarte partiColor-Metalize
Haltbarkeit	24 Monate (Originalverschlossen)

Anwendung und Eigenschaften

Farbige Perlglanzpigmente zur dekorativen Gestaltung von KLB-Metalize-Belägen. Der dekorative Metalize-Effekt wird durch Zumischen in eine transparente Versiegelung, wie z.B. **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 484** oder **KLB-SYSTEM POLYUREA PU 485 Flex** erreicht, die auf eine glatte Beschichtung aufgetragen wird. Die partiColor®-Metalize Pigmente sind in verschiedenen, metallisch anmutenden Farben verfügbar, siehe dazu auch entsprechende Farbkarte.

Verarbeitung

Die detailierte Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsempfehlung zu den Metalize-Belägen.

Den Untergrund wie gewohnt durch Kugelstrahlen vorbereiten und mit KLB-Grundierharzen grundieren und ggf. kratzspachteln. Aufbringen einer Grundschicht mit **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 410** im geeigneten Farbton. Der Farbton der Beschichtung **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 410** und der Farbton des partiColor®-Metalize-Pigmentes ist entsprechend Kundenwunsch anzupassen, siehe hierzu die Empfehlungen von KLB-Kötztal in der partiColor®-Metalize-Farbauswahl, s.u.

Zugeben des **partiColor®-Metalize**-Pigmentes in die A-Komponente von **KLB-SYSTEM PU 484** und **KLB-SYSTEM PU 485 Flex**. und homogenes Vermischen mit einem langsam laufenden Rührgerät. Verbrauch ca. 1 % **partiColor®-Metalize**-Pigment auf die Gesamtmenge von **KLB-SYSTEM PU 484** und **KLB-SYSTEM PU 485 Flex**. Komp. A + B. Anschließende Zugabe des Härters und nochmals sorgfältig vermischen und umtopfen.

Lagerung

Trocken lagern!

* Basis: Farbe der Grundschicht

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Mit Erscheinen dieser neuen KLB-Produktinformation verlieren die vorausgegangenen Informationen ihre Gültigkeit. Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter www.klb-koetztal.com. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.