



# KLB-SYSTEM POLYURETHAN

## PU 806 E - Wall

Lichtbeständige und lösemittelfreie 2-K Polyurethan-Mattversiegelung mit erhöhter Deckkraft als Schlussversiegelung für Wände und Decken

### Verpackung

| Artikelnummer | Verpackung    | Inhalt   | VE/Palette |
|---------------|---------------|----------|------------|
| AK6516-70     | Kombi-Gebinde | 6,00 kg  | 90         |
| AK6516-50     | Kombi-Gebinde | 12,00 kg | 60         |



### Produkteigenschaften

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Mischungsverhältnis Gewichtsteile | A : B = 100 : 11  |
| Mischungsverhältnis Volumenteile  | A : B = 100 : 10  |
| Reifezeit Technische Daten        | <b>Nach dem Mischen mind. 10 Min. warten und nochmals 1 Min. aufrühren (dringend einhalten)</b>   |
| Verarbeitungszeit                 | 10 °C : 180 Min.<br>20 °C : 120 Min.<br>30 °C : 50 Min.   |
| Verarbeitungstemperatur           | Minimum 10 °C (Raum- und Bodentemperatur)   |
| Härtungszeit (Begehbarkeit)       | 10 °C : 14 - 18 Std.<br>20 °C : 12 - 14 Std.<br>30 °C : 8 - 12 Std.   |
| Härtung                           | Nach 2 - 3 Stunden staubtrocken bei 20 °C<br>2 - 3 Tage bis zur mechanischen Beanspruchbarkeit bei 20 °C<br>7 Tage bis zur chemischen Beanspruchbarkeit bei 20 °C |
| Überarbeitbarkeit                 | Nach 12 - 14 Stunden, spätestens jedoch nach 48 Stunden bei 20 °C   |
| Verbrauch                         | Ca. 0,100 - 0,120 kg/m <sup>2</sup>   |
| Schichten                         | 1 - 2 Anstriche je nach Farbe   |
| Schichtdicke                      | (bei 2 Auftragsschichten) 0,100 - 0,150 mm  |
| Farbton                           | KLB-Standardfarbtöne siehe Farbkarte, andere Farbtöne auf Wunsch!   |
| Haltbarkeit                       | 12 Monate (Originalverschlossen) – <b>Vor Frost schützen!</b>   |

### Produktbeschreibung

**KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 806 E - Wall** ist eine emissionsarme, farbige 2-K Polyurethan-Versiegelung mit erhöhtem Deckvermögen. Die Versiegelung wird zur Endversiegelung von glatten, porenfreien und fugenlosen Wand- und Deckenbeschichtungen, die z.B. mit **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 662** hergestellt werden, eingesetzt.

**KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 806 E - Wall** zeichnet sich durch eine leichte Verarbeitbarkeit und ein hohes Deckvermögen aus. Bei der Versiegelung von Wand- und Deckenbeschichtungen mit gleichem oder ähnlichem Farbton ist meist ein Versiegelungsschritt ausreichend, um eine gleichmäßige Farbdeckung zu erzielen. Sollte der zu versiegelnde Untergrund im Farbton und/oder der Helligkeit abweichen, können mehrere Versiegelungsgänge notwendig sein.

Die Versiegelung gehört zur KLB-Produktfamilie **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 805 E / PU 806 E** und ist ebenso wie diese Produkte emissionsarm und vergilbungsbeständig.

Die Produkte sind nach „Indoor Air Comfort Gold“ zertifiziert und erfüllen die Emissionskriterien für eine Gebäudezertifizierung nach DGNB, LEED oder BREEAM. „Indoor Air Comfort Gold“ stellt höchste Anforderungen an die Emission von flüchtigen organischen Bestandteilen und erfüllt nicht nur die deutschen Grenzwerte nach AgBB oder ABG, sondern auch die Emissionsvorschriften vieler anderer europäischer Länder.

Als farbstabile Versiegelung eignet sich **PU 806 E - Wall** besonders zur Schlussversiegelung für Epoxidharzbeschichtungen. Die Versiegelung weist auf verschiedenen Untergründen eine gute Haftung auf und kann auch auf älteren Belägen aufgebracht werden. Die Haftung ist durch eine Probefläche zu überprüfen.

**PU 806 E - Wall** hat eine gute Beständigkeit gegenüber verschiedenen Chemikalien wie verdünnten Säuren, verdünnten Laugen und wässrigen Lösungen. Bei Bedarf Beratung einholen!

**Hinweis:** Für die farbige Versiegelung von KLB-Bodenbelägen wird **PU 806 E** empfohlen. In Bereichen mit hoher und häufiger Nassbelastung sowie auch bei Chemikalien können lösungsmittelhaltige Versiegelungen besser geeignet sein.

---

#### Einsatzbereich

- **PU 806 E - Wall** wird als farbige Mattversiegelung zusätzlich für Decken, Wände und senkrechte Flächen eingesetzt.
- Als matte Versiegelung für Wandbeschichtungen, die mit **EP 662** hergestellt wurden.
- Für dekorative Wand- und Deckenbeschichtungen mit hohem optischen Anspruch, z.B. in Nasszellen, Bädern u.a.m.

---

#### Produktmerkmale

- hohe Deckkraft
- für Wände, Decken und senkrechte Flächen
- sehr hohe Haftung
- Total Solid nach GISCODE
- wasserdampfdiffusionsfähig
- umweltschonend
- abrieb- und verschleißfest
- geprüfte, emissionsarme Qualität
- gleichmäßige Oberfläche

---

#### Technische Daten

|  |                |      |                           |
|--|----------------|------|---------------------------|
| Viskosität - Komponente A+B            | Ca. 800 - 1500 | mPas | DIN EN ISO 3219 (23 °C)   |
| Festkörpergehalt                       | > 40           | %    | KLB-Methode               |
| Dichte - Komponente A+B                | 1,15           | kg/l | DIN EN ISO 2811-2 (20 °C) |
| Abrieb (Taber Abraser)                 | < 13           | mg   | ASTM D4060 (CS10/1000)    |
| Flammpunkt                             | Nicht brennbar | -    | DIN 51755                 |
| Glanzgrad                              | 20 - 40 (85°)  | -    | DIN 67530                 |
| Diffusionswiderstandszahl              | 7500           | -    | DIN EN ISO 12572          |
| Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke | 0,75 (0,1 mm)  | m    | DIN EN ISO 7783-2         |

In Versuchen ermittelte Werte sind Durchschnittswerte. Abweichungen zur Produkt-Spezifikation möglich.

#### Enthalten in Systemen

- System N2 - KLB DECOR LOW-VOC WALL PU

Mehr Informationen über unsere KLB-Systeme erfahren Sie auf unserer Website: [www.klb-koetzta.de](http://www.klb-koetzta.de).

---

#### Geeignete Beschichtungen

Folgende Verlaufsbeschichtungen können mit **PU 806 E - Wall** versiegelt werden:

##### **PU 662.**

Bei anderen Beschichtungen ist die Haftung zu prüfen. Durch Anpaddern der Oberfläche kann gegebenenfalls die Haftung verbessert werden.

---

#### Prüfungen

Für nachfolgende Ergebnisse liegen externe Prüfzeugnisse vor:

- Zertifiziert emissionsarm nach „Eurofins Indoor Air Comfort Gold“. AgBB-konform und für Aufenthaltsräume geeignet.
- Lebensmitteleignung nach § 31 Abs. 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs (LFGB).

##### **Hinweis:**

Bitte erfragen Sie den geprüften Systemaufbau!

---

#### Untergrund

Der zu beschichtende Untergrund muss eben, trocken, staubfrei, ausreichend zug- und druckfest und frei von schwachhaftenden Bestandteilen und Schalen sein. Haftungsmindernde Stoffe wie z.B. Fett, Öl und Farbrückstände sind vorher durch geeignete Maßnahmen zu entfernen. Die Hinweise der Fachverbände wie z.B. die BEB-Arbeitsblätter KH-0/U, KH-0/S und KH-2, in der aktuellen Fassung sind zu beachten. Üblicherweise wird die Versiegelung im Zuge einer Belagererstellung als letzte Schicht aufgetragen. Es ist darauf zu achten, dass die vorhergehende Schicht nicht bereits verschmutzt wird. Der optimale Zeitpunkt zum Versiegeln ist dann erreicht, wenn die vorhergehende Schicht zu einem ausreichend beständigen Film, aber noch nicht vollständig durchgehärtet ist. Bei üblichen Systemen ist dies bei 20 °C nach frühestens 18 Stunden und spätestens 72 Stunden. Werden Versiegelungen nach einem späteren Zeitpunkt durchgeführt, ist durch Anlegen einer Probefläche und Prüfung sicherzustellen, dass ausreichende Haftung erreicht wird. Auf alten Untergründen muss eine Reinigung und ggf. eine mechanische Vorbereitung durchgeführt werden. Werden alte Kunstharzoberflächen versiegelt, ist durch Prüfung sicherzustellen, dass ausreichende Haftung erreicht wird. Im Zweifelsfall wird eine Probefläche empfohlen.

---

#### Mischen

Bei Kombi-Gebinden liegt in einer Arbeitspackung das werkseitig aufeinander abgestimmte Material im richtigen Mischungsverhältnis vor. Das Gebinde der Komponente A vor Gebrauch auf Verarbeitungstemperatur kommen lassen und gut aufschütteln, anschließend Inhalt in einen sauberen, ovalen Eimer leeren. Die Komponente B zugeben und sofort vermischen. Die Vermischung erfolgt maschinell mit einem langsam laufenden Rührgerät (200 bis 400 U/min) und soll 2 bis 3 Minuten betragen, bis eine homogene, schlierenfreie Masse entsteht. Zur Vermeidung von Mischfehlern wird empfohlen, das Harz-/Härter-Gemisch grundsätzlich in ein sauberes Gefäß umzuleeren („Umtopfen“).

---

#### Reifezeit

**Wichtig zur Ergebnisverbesserung: Mindestens 10 Minuten warten (Vorreaktion) und nochmals mischen.**

Um optimale technische Eigenschaften zu erhalten, muss **PU 806 E - Wall** bereits 10 Minuten vor der Verarbeitung angerührt werden. Dann nochmals kurz mischen, um eine vollständige Homogenisierung zu gewährleisten und verarbeiten.

**Die Verarbeitungszeit darf maximal 2 Stunden bei 20 °C (siehe Tabelle Verarbeitungszeit) betragen.**

**Achtung:** Topfzeitende nicht erkennbar!

---

## Verarbeitung

Wie bei allen Reaktionsharz-Produkten sollte sofort nach dem Homogenisieren verarbeitet werden. Die Applikation erfolgt mit einer fusselfreien Velours-Rolle. Üblicherweise sollten vorher bereits Arbeitsfelder eingeteilt werden, um einen Mehrfach-Auftrag und wilde Überlappungen zu vermeiden. Durch den überlappten und mehrfachen Auftrag kann ein ungleichmäßiges Aussehen der Oberfläche und Streifenbildung auftreten. Die Verteilungswalze sollte mit Material getränkt/benetzt sein und nur zum Verteilen und keinesfalls zum Auftragen des Versiegelungsmaterials eingesetzt werden. Immer „frisch in frisch“ arbeiten und auf optimale Verteilung des Materials achten. Nur so viel auftragen, dass überschüssiges Material nicht an der Wand nach unten läuft.

Die Temperatur an Boden und Luft darf 10 °C nicht unterschreiten und die Luftfeuchtigkeit darf nicht über 75 % betragen. Die empfohlenen Klimabedingungen müssen auch während der Härtung bzw. Trocknung eingehalten werden. Die Temperaturdifferenz zwischen Boden- und Raumtemperatur muss kleiner 3 °C sein, damit die Härtung nicht gestört wird. Tritt eine Taupunktsituation auf, kann eine reguläre Trocknung und Vernetzung nicht erfolgen und es treten Härtungsstörungen und Fleckenbildung auf. Wasser- und Chemikalienbelastung sollte während der ersten 7 Tage vermieden werden. Die angegebenen Härtezeiten beziehen sich auf 20 °C, bei tieferen Temperaturen verlängern sich die Verarbeitungs- und Härtezeiten, bei Temperaturerhöhung werden diese verkürzt. Werden die Verarbeitungsbedingungen nicht eingehalten, können Abweichungen in den beschriebenen technischen Eigenschaften des Endproduktes auftreten.

**Hinweis:** Bei langer und unsachgemäßer Lagerung kann es zu Hautbildung im Gebinde kommen. Dann empfehlen wir die Versiegelung zu sieben. Optimal hierzu ist das **KLB-Eimersieb 15L** (Art.Nr.: WZ7050-01), das eine schnelle Absiebung und dann ein gutes Versiegelungsergebnis ermöglicht.

---

## Reinigung

Das Reinigen der Arbeitsgeräte und Entfernen von frischen Verunreinigungen erfolgt sofort mit Wasser. Gehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

Für die Reinigung der versiegelten Bodenflächen liegt eine separate Reinigungs- und Pflegeempfehlung vor. Wässrige Versiegelungen dürfen zur Gewährleistung der Zwischenschichthaftung bei 20 °C frühestens nach 7 Tagen mit KLB-Produkten eingepflegt werden.

**Hinweis:** In Einzelfällen kann es insbesondere bei intensiven Farben zum Abfärben bei der Reinigung kommen. Durch eine zusätzliche transparente Versiegelung, z.B. mit **PU 805 E**, kann dies vermieden werden. Gegebenenfalls Beratung einholen.

---

## Lagerung

Trocken und frostfrei lagern. Ideale Lagertemperatur 10 bis 20 °C, nicht über 35 °C lagern. Vor Verarbeitung auf geeignete Verarbeitungstemperatur bringen. Anbruchgebände dicht verschließen und baldmöglichst aufbrauchen.

---

## Besondere Hinweise

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung, Betriebssicherheitsverordnung sowie den Transportvorschriften für Gefahrgut. Die erforderlichen Hinweise sind im

DIN-Sicherheitsdatenblatt enthalten. Kennzeichnungshinweise auf dem Gebindeetikett beachten!

GISCODE: PU10

**Kennzeichnung VOC-Gehalt:**

(EU-Verordnung 2004/42) Grenzwert 140 g/l (2010,II,j/wb): Produkt enthält im Verarbeitungszustand < 140 g/l VOC.

**CE-Kennzeichnung**

|  |                    |
|--|--------------------|
|   |                    |
| KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH<br>Günztalstraße 25<br>D-89335 Ichenhausen |                    |
| 15   |                    |
| PU806E-Wall/PU806EClean-Wall-V2-062015   |                    |
| <b>DIN EN 13813:2003-01</b>  |                    |
| Kunsthazestrichmörtel<br>DIN EN 13813: SR-B1,5-AR0,5-IR16                          |                    |
| Brandverhalten   | E <sub>1</sub> -s1 |
| Freisetzung korrosiver Substanzen  | SR                 |
| Verschleißwiderstand BCA   | AR 0,5             |
| Haftzugfestigkeit  | B 1,5              |
| Schlagfestigkeit   | IR 16              |

### VOC-Gehalte

Das Produkt entspricht den hohen Anforderungen an niedrige VOC-Gehalte, wie sie im Rahmen des nachhaltigen Bauens gefordert werden. Damit werden die von der EU in der Richtlinie 2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie) geforderten Grenzwerte weit übertroffen.

|  | Grenzwert | Tatsächlicher Gehalt   |     |
|--|-----------|------------------------|-----|
| Decopaint Richtlinie 2004/42/EG - Komponente A | < 140     | 10,8                   | g/l |
| Decopaint Richtlinie 2004/42/EG - Komponente B | < 140     | 0                      | g/l |
| DGNB - Komponente A + B                        | < 0,5     | PU10, Eurofins-geprüft |     |
| Klima:aktiv - Komponenten A + B                | < 3       | 0,8                    | %   |
| LEED - Komponente A + B                        | < 100     | 9,8                    | g/l |
| Minergie ECO® - Komponente A + B               | < 1 (< 2) | 0,8                    | %   |

(Im Rahmen der Decopaint-Richtlinie wird die einzelne Komponente zur Berechnung herangezogen. Bei den Bewertungssystemen für das nachhaltige Bauen ist immer die Mischung der beiden Komponenten im entsprechenden Mischungsverhältnis ausschlaggebend.)



Bitte beachten Sie die aktuellste Version der Produktinformation. Diese finden Sie auf unserer Website.

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Mit Erscheinen dieser neuen KLB-Produktinformation verlieren die vorausgegangenen Informationen ihre Gültigkeit. Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter [www.klb-koetzta.com](http://www.klb-koetzta.com). Darüber hinaus gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen."