



## KLB-SYSTEM EPOXID EP 55

Couche de fond et raclée en résine époxy, universelle et en association avec les systèmes de revêtement KLB pour la protection des eaux EP 280 WHG et EP 282 WHG

### Unités de conditionnement



Numéro d'article	Emballage	Contenu (kg)	Unités/palette
AK1012-83	Combinaison Boîte	1,00 kg	240
AK1012-50	Combinaison Seau	10,00 kg	30
AK1012-30	Combinaison Hobbock	30,00 kg	12
AK1012-01	Combinaison Fût	600,00 kg	0,5

### Propriétés du produit

Rapport de mélange parts en poids	A : B = 2 : 1
Rapport de mélange parts en volume	A : B = 100 : 55
Durée pratique d'utilisation	10 °C : 55 min. 20 °C : 25 min. 30 °C : 15 min.
Température de mise en oeuvre	Minimum 10 °C (temp. du sol et de la pièce)
Durée de durcissement (circulable)	10 °C : 12 - 14 heures 20 °C : 6 - 8 heures 30 °C : 5 - 6 heures
Durcissement	2 - 3 jours avant toute sollicitation mécanique à 20 °C 7 jours avant toute sollicitation chimique à 20 °C
Recouvrabilité	Après durcissement, toutefois après 48 heures au maximum à 20 °C
Consommation	Primaire : env. 0,3 - 0,4 kg/m <sup>2</sup> Couche raclée : env. 0,4 - 0,6 kg/m <sup>2</sup>
Emballage	Pot 1 kg, seau 10 kg, seau 30 kg, baril 600 kg (emballage en kit)
Tenue en stock	12 mois (en emballage d'origine scellé)

### Description du produit

**KLB-SYSTEM EPOXID EP 55** est une résine époxy bicomposante de haute qualité à usage universel.

**KLB-SYSTEM EPOXID EP 55** est utilisé comme primaire pour les couches raclées et mortiers d'égalisation. Du fait de la viscosité réduite et du bon pouvoir mouillant, la résine pénètre très bien dans le substrat et forme ainsi une base très résistante pour les revêtements appliqués ensuite.

**KLB-SYSTEM EPOXID EP 55** est approuvé par l'Institut allemand de la technique du bâtiment (DIBt®) et utilisé en combinaison avec les revêtements pour la protection des eaux **KLB-SYSTEM EPOXID EP 280 WHG** et **KLB-SYSTEM EPOXID EP 282 WHG** dans les installations de stockage, de remplissage et de manutention de substances polluantes pour l'eau.

### Domaine d'application

- Primaires et couches raclées.
- Primaires de remplissage.
- Couches d'égalisation et mortiers en résine époxy.

**Caractéristiques du produit**

- Primaire de qualité supérieure
- Qualité éprouvée
- Utilisation universelle
- Stable à l'hydrolyse et à la saponification
- Bonne adhérence intermédiaire
- Exempt de substances susceptibles d'endommager les vernis
- Total Solid selon GISCODE (méthode d'essai de « Deutsche Bauchemie », l'association all. pour la chimie de construction)
- Avec l'approbation des autorités de construction selon DIBt®

**Caractéristiques techniques**

Viscosité - Composants A+B	850	mPas	DIN EN ISO 3219 (23 °C)
Teneur en solides	100	%	Méthode KLB
Densité - Composant A+B	1,07	kg/l	DIN EN ISO 2811-2 (20 °C)
Absorption d'eau	<0,2	% en poids	DIN 53495
Résistance à la flexion	35	N/mm²	DIN EN 196/1
Résistance à la compression	80	N/mm²	DIN EN 196/1
Résistance à la traction de l'adhésif	>1,5	N/mm²	DIN EN 1542
Dureté Shore D	80	-	DIN 53505 (après 7 jours)

Les valeurs déterminées lors des essais sont des valeurs moyennes. Des écarts par rapport aux spécifications du produit sont possibles.

**Compris dans les systèmes**

- **System B1 - KLB PROTECT WHG EP**
- **System B2 - KLB PROTECT WHG CONDUCTIVE EP**

Pour plus d'informations sur nos systèmes KLB, veuillez bien visiter notre site Internet : [www.klb-koetztal.com](http://www.klb-koetztal.com)

**Essais**

Les résultats suivants sont certifiés par des organismes externes :

- Testé comme primaire en association avec les revêtements homologués pour la protection des eaux par le « DIBt® » (revêtements « WHG »).
- Classification du comportement au feu in combinsaison avec **EP 202 EL+, EP 211 ESD, EP 220 ou EP 280 WHG** selon DIN EN 13501-01:2010-01: B<sub>fl</sub>-S1.
- Classification du comportement au feu in combinsaison avec **PU 410, PU 420 ou PU 9030 Dekorkiesbelag** selon DIN EN 13501-01:2010-01: C<sub>fl</sub>-S1

**Conseil :**

Merci de nous demander le schéma d'application certifié !

**Substrat**

Le substrat à revêtir doit être plan, sec, sans poussière, suffisamment résistant à la traction et à la compression et exempt d'éléments peu adhérents et de toutes salissures. Éliminer d'abord par tout moyen approprié les substances susceptibles de diminuer l'adhérence, p.ex. graisse, huile et traces de peinture. Les substrats adaptés pour le revêtement sont le béton C20/25, les chapes ciment CT-C35-F5 ainsi que les autres substrats suffisamment résistants. Les substrats doivent présenter une résistance suffisante pour le type d'utilisation prévue. L'application d'une résine époxy sur asphalte coulé n'est pas recommandée. Préparer les substrat à revêtir par traitement mécanique, de préférence par grenaillage. La résistance de la surface à l'arrachement doit s'élever à 1,5 N/mm<sup>2</sup>. La teneur en humidité du béton ne doit pas excéder 4,5 % CM (mesure à la bombe à carbure). Toute remontée d'humidité doit être exclue. Respecter les instructions des associations professionnelles, par exemple les fiches « BEB » (« Fédération

allemande des chapes et revêtements ») KH-0/U et KH-0/S dans leur version en vigueur. La rénovation de sols peut nécessiter des procédures spéciales. Si nécessaire, consulter notre service technique !

## Mélange

Si les composants sont emballés séparément, ils devront être précisément pesés, conformément au rapport de mélange prescrit. Dans les emballages en kit, les composants sont pesés en usine et livrés prédosé, en un rapport de mélange précis. L'emballage du composant A est assez grand pour contenir les deux composants. Verser donc l'intégralité du durcisseur B dans le récipient contenant la résine. Mélanger mécaniquement avec un mélangeur lent (200 - 400 tours/minute), pendant 2 - 3 minutes, jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène et sans traces. Pour éviter tout défaut de mélange, il est recommandé de transvaser l'ensemble dans un seau propre puis de mélanger de nouveau brièvement.

### Couches raclées et mortiers :

#### **Couche raclée :**

1,0 kg **KLB-SYSTEM EPOXID EP 55**  
0,5 - 0,8 kg sable mixé **KLB-Mischsand 2/1**

#### **Mortier en résine époxy :**

1,0 kg **KLB-SYSTEM EPOXID EP 55**  
8,0 - 12,0 kg sable mixé **KLB-Mischsand 1**

Si l'addition d'une charge est prévue, le liant doit être mélangé précédemment, puis la charge est ajoutée. L'adjonction du sable se fait en fonction de la consistance et de la stabilité requises.

## Mise en œuvre

**Primaire :** la mise en œuvre de la couche de fond intervient immédiatement après le mélange, au racloir, à la spatule ou au rouleau nylon. Etaler le produit sur le substrat en une couche homogène régulière. En présence d'un substrat particulièrement absorbant, une deuxième couche ou une application raclée saturée sont recommandées pour l'obtention d'un substrat aux pores fermés. Pour une adhérence optimale, il est nécessaire de saupoudrer la surface fraîche avec du sable de quartz (grain 0,3/0,8 mm). Ce saupoudrage est impératif dans le cas où les couches de revêtement suivantes soient appliquées plus de 48 heures après l'application du primaire.

**Couche raclée :** pour le lissage et l'obturation parfaite des pores du substrat, prévoir une couche raclée avant le revêtement. L'application intervient à la truelle ou à la raclette métal ou caoutchouc. La consistance doit être ajustée en fonction de la capacité d'absorption du substrat et de sorte que le produit s'écoule sans garder de traces d'outil.

**Primaire de remplissage :** le primaire peut également être appliqué sous forme d'une enduction de fond dans la mesure où il permet d'obtenir en une couche une obturation suffisante des pores pour le revêtement suivant. Pour un primaire de remplissage, charger avec 0,5 kg de sable mixé **KLB-Mischsand 2/1** pour 1 kg de liant. Appliquer à la raclette caoutchouc lisse, en une consommation de 0,7 - 1,0 kg/m<sup>2</sup>, en fonction de la rugosité du substrat.

**Mortier résine époxy :** pour les réparations, il est possible de préparer un mortier avec **EP 55**. La mise en œuvre doit se faire immédiatement après le mélange. Etaler le mortier à l'aide d'une règle, puis lisser et compacter à la lisseuse.

**Note :** en cas d'utilisation comme primaire de système pour **EP 280 WHG** et **EP 282 WHG**, les instructions d'application de l'information produit respective sont à respecter !

La température (sol, air) doit pas descendre en dessous de 10 °C et l'humidité relative de l'air ne doit pas être supérieure à 75 %. La différence entre la température du sol et celle de la pièce doit être inférieure à 3 °C, pour que le durcissement ne soit pas dérangé. Si une situation de point de rosée intervient, le séchage ne peut pas être régulier, entraînant alors une perturbation du durcissement et la formation de taches. Les durées de durcissement se rapportent à une température de 20 °C. Par température plus basse, les temps de durcissement et d'utilisation sont prolongées, par température plus élevée, elles sont réduites.

**Important :** il n'est pas recommandé de « résinifier » les joints de chape / joints saignées et les éclats dans la chape ou le béton avec de la résine époxy pure ou chargée d'épaississant pur. Ce travail doit toujours être effectué avec la résine primaire KLB en association avec du sable de quartz, p. ex. **KLB-Mischsand 1** ou **KLB-Mischsand 2/1**. Il est recommandé d'ajouter au moins 1 à 3 parties en poids de charge sur 1 partie en poids de couche de fond ; si nécessaire, il est possible d'ajouter 0,2 - 2 % d'épaississant pour ajuster la consistance. Un ponçage intermédiaire doit être effectué pour améliorer l'adhérence aux couches suivantes.

---

#### Nettoyage

Pour éliminer les impuretés fraîches et pour nettoyer les outils, utilisez le diluant **VR 24** ou **VR 33**, immédiatement après l'utilisation. Une matière durcie peut seulement être ôtée mécaniquement.

---

#### Stockage

Stockez au sec et si possible, à l'abri du gel. Température idéale de stockage : 10 - 20 °C. Avant la mise en œuvre, acclimater le matériel à la température adaptée. Refermer hermétiquement les emballages entamés et les utiliser rapidement.

---

#### Important

Ce produit doit satisfaire aux exigences du règlement allemand sur les matières dangereuses « GefStoffV », du règlement relatif à la sécurité dans l'entreprise et des réglementations de transport des marchandises dangereuses. Toutes les informations nécessaires sont portées sur la Fiche de Données de Sécurité DIN. Respecter les mentions d'identification et les instructions portées sur l'étiquette de l'emballage !

GISCODE: RE90

**Teneur en COV (Composés organiques volatils):**

(Réglementation EU 2004/42), valeur limite 500 g/l (2010,II,j/lb): Teneur du produit frais en COV < 500 g/l.

---

Marquage CE

<b>CE</b>	
KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH Günztalstraße 25 RFA-89335 Ichenhausen	
22	
EP55-V2-012022	
<b>DIN EN 13813:2003-01</b>	
Mortier de chape aux résines synthétique DIN EN 13813: SR-B1,5-AR0,5-IR5	
Réaction au feu	B <sub>fl</sub>
Dégagement de substances corrosives	SR
Résistance à l'usure selon BCA	AR 0,5
Force d'adhérence	B 1,5
Résistance à l'impact	IR 5



Veuillez considérer la dernière version de cette information produit sur notre site Internet.

Les indications de cette fiche reposent sur les résultats des expériences et des essais réalisés à ce jour. Nous nous portons garants de la qualité irréprochable de nos produits. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la réussite de vos travaux dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre et les conditions d'application sur site. Nous recommandons de procéder à des essais préalables. Avec la publication de cette nouvelle fiche de données de produit KLB, toutes les informations précédentes perdent leur validité. La dernière version est disponible sur notre site Internet [www.klb-koetztal.com](http://www.klb-koetztal.com). Par ailleurs, nos « Conditions Générales de Vente » s'appliquent systématiquement.