

KLB-SYSTEM

Dichtband DB 1200

Bande d'étanchéité élastifiée et renforcée de tissu, à base de caoutchouc NBR, à utiliser en combinaison avec les produits KLB-SYSTEM ABDICHTUNG CW 510 et CW 512 pour les pièces humides de la classe d'exposition à l'eau W3-I selon la norme DIN 18534

Unités de conditionnement

Numéro d'article	Emballage	Contenu (kg)
ZG9030-00	Rôle	1,00 RI



Propriétés du produit

Poids	2000 kg
Produktgröße/Produktlänge	Rouleau 50 mètre courant, Largeur 12 cm
Unité de livraison/pièce	1

Description du produit

Bande d'étanchéité élastique renforcée de tissu, à base de caoutchouc NBR, avec des bords en tissu dépassant des deux côtés. La bande d'étanchéité présente une bonne capacité de reprise et est compatible avec les résines époxy KLB sans solvants, les résines polyuréthanes KLB et les mastics d'étanchéité courants.

Destinée à absorber les mouvements au niveau des jonctions susceptibles de se fissurer dans l'étanchéité composite entre différents éléments de construction (par exemple mur/sol, mur/mur ou étanchéification au niveau des brides des siphons et des traversées). En combinaison avec le **KLB-SYSTEM ABDICHTUNG CW 510** et **CW 512** ainsi que d'autres matériaux d'étanchéité KLB, testés selon les normes DIN 18534 (W3-I) et EAD 030352-00-0503 (anciennement ETAG 022) et conformément aux « Principes d'essai pour l'étanchéité composite sous les surfaces d'usage » (PG-AIV-N). Également compatible avec le **KLB-SYSTEM EPOXID EP 290 Flex**. La bande d'étanchéité **DB 1200** ne peut pas être utilisée avec des produits contenant des solvants ni avec des revêtements en PMMA.

Substrat

La préparation du substrat dépend du type et de la nature de celui-ci, ainsi que du système d'étanchéité prévu. Préparer mécaniquement les substrats tels que le béton ou la chape de ciment, par exemple par grenailage, puis les aspirer. Appliquer une couche d'apprêt appropriée, par exemple **EP 58** ou **EP 53 Spezialgrund-AgBB**, conformément aux instructions, puis la sabler. Le cas échéant, en fonction de la rugosité du support, effectuer éventuellement avant le sablage une couche d'égailisation avec l'apprêt et le **KLB-Mischsand 2/1** dans un rapport de mélange de 1 : 0,8, avec une consommation d'env. 0,6 à 1,2kg/m² de mélange. Sabler la couche raclée avec du sable quartzéux de 0,3/0,8 mm. Une fois l'apprêt ou la couche raclée durcie, appliquer une bande de **KLB-SYSTEM ABDICHTUNG CW 510** ou **CW 512** sur le mur et le sol, dépassant env. 5 cm de la bande d'étanchéité. Pour la suite de la procédure, se reporter aux informations sur le produit **CW 510** ou **CW 512**.

Mise en œuvre

Découpez la bande d'étanchéité à la longueur requise et posez-la dans le joint encore frais **KLB-SYSTEM ABDICHTUNG CW 510** ou **CW 512**, à l'endroit où des mouvements sont attendus. Veillez à ce que la bande DB 1200 soit posée de manière uniforme sur les deux éléments de construction, afin que la couche de caoutchouc puisse absorber les mouvements. Le côté entièrement recouvert de non-tissé sert de face inférieure, tandis que la partie lisse de la bande d'étanchéité constitue la face supérieure. La partie centrale n'est pas utilisée comme zone de collage. Idéalement, la bande d'étanchéité doit être posée en boucle dans les joints périphériques et de dilatation. Veiller à ce que les bandes d'étanchéité se chevauchent d'au moins 5 cm. Les irrégularités ou déformations peuvent être lissées à l'aide d'une truelle de lissage (en plastique). Veiller à ce que les bandes d'étanchéité soient posées sans plis afin d'éviter toute fuite. Pour finir, appliquer le **CW 510** ou le **CW 512** sur toute la surface en recouvrant entièrement la bande d'étanchéité avec le produit. La bande d'étanchéité est intégrée à la première couche d'étanchéité, puis recouverte par la deuxième couche de **CW 510** ou de **CW 512**. Selon la situation sur place, les éléments suivants peuvent s'avérer nécessaires en complément: **Dichtinnenecke DB 1230**, **Dichtaußenecke DB 1240**, **Bodenmanschette DB 1210**, **Wandmanschette DB 1220** et **Schnittschutzband DB 1323**.

Remarque concernant les travaux ultérieurs :

Stocker dans un endroit sec et, si possible, à l'abri du gel. Température de stockage idéale : 10 à 20 °C. Amener le produit à une température de mise en œuvre appropriée avant utilisation.

Stockage

24 mois dans un endroit frais et sec, dans l'emballage originale.

Élimination

Les restes et l'emballage peuvent être éliminés par le point vert via le système dual de tri des déchets en Allemagne.

Important

Ne constitue pas une substance dangereuse selon la réglementation sur les substances dangereuses.



Veuillez considérer la dernière version de cette information produit sur notre site Internet.

Les indications de cette fiche reposent sur les résultats des expériences et des essais réalisés à ce jour. Nous nous portons garants de la qualité irréprochable de nos produits. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la réussite de vos travaux dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre et les conditions d'application sur site. Nous recommandons de procéder à des essais préalables. Avec la publication de cette nouvelle fiche de données de produit KLB, toutes les informations précédentes perdent leur validité. La dernière version est disponible sur notre site Internet www.klb-koetztal.com. Par ailleurs, nos « Conditions Générales de Vente » s'appliquent systématiquement.