

FLOOR SEALER

200 Color



Farbige, emissionsarme, umweltfreundliche 2-K-Polyurethan-Versiegelung zur Sanierung von Oberböden mit guter Haftung. Seidenmatt, lichtstabil, abriebbeständig und gut fleckstabil.

Verpackung



Artikelnummer	Verpackung	Inhalt	VE/Palette
FF6527-70	Kombi-Gebinde	5,00 kg	90
FF6529-70	Kombi-Gebinde	5,25 kg	60
FF6527-41	Kombi-Gebinde	10,00 kg	60

Produkteigenschaften

Mischungsverhältnis Gewichtsteile	A : B = 100 : 25
Mischungsverhältnis Volumenteile	A : B = 100 : 24
Verarbeitungszeit	10 °C : 60 - 90 Min. 20 °C : 45 - 60 Min. 30 °C : 30 - 45 Min.
Verarbeitungstemperatur	Minimum 10 °C (Raum- und Bodentemperatur)
Härtungszeit (Begehbarkeit)	10 °C : 20 - 26 Std. 20 °C : 12 - 16 Std. 30 °C : 10 - 14 Std.
Härtung	Nach 2 - 3 Stunden staubtrocken bei 20 °C 2 - 3 Tage bis zur mechanischen Beanspruchbarkeit bei 20 °C 7 Tage bis zur chemischen Beanspruchbarkeit bei 20 °C
Überarbeitbarkeit	Nach 12 - 16 Stunden, spätestens jedoch nach 48 Stunden bei 20 °C
Verbrauch	Ca. 0,120 - 0,160 kg/m ²
Verpackung	Floor Sealer 200 Color: Kombi-Gebinde 5,00 kg, Kombi-Gebinde 10 kg
Farbton	RAL-Farbtöne (eingeschränkt bei RAL-9000-Tönen), NCS-Farbtöne; weitere Farbtöne auf Anfrage
Haltbarkeit	12 Monate (Originalverschlossen) – Vor Frost schützen!

Produktbeschreibung

FLOOR SEALER 200 Color ist eine emissionsarme 2-K-Versiegelung auf Polyurethanbasis, die zur farbigen Versiegelung von Oberbelägen verwendet wird, die nach entsprechender Nutzungsdauer optisch nicht mehr ansprechend sind. Geeignet zur Aufbereitung, Sanierung und zum Refreshing sind festhaftende, geklebte Bodenbeläge wie homogene und heterogene PVC-Beläge, Linoleum sowie auch Gummi- und Gummipoppen-Beläge nach entsprechender Reinigung und Vorbereitung.

Dabei wird **FLOOR SEALER 200 Color** als Grundschrift mit Einstreuung von **partiColor®-Farbchips** und nachfolgender Versiegelung mit **FLOOR SEALER 100 Transparent** eingesetzt oder alternativ auch als zweifache, unifarbene, deckende Versiegelung. **FLOOR SEALER 200 Color** kann in einer Vielzahl von verschiedenen Farbtönen (z.B. gemäß RAL- und NCS-Farbkarte) geliefert werden.

Die Versiegelung hat eine sehr gute Haftung auf den vorbereiteten Belägen und ergibt ansprechende, seidenmatte Oberflächen. Altbeläge, die optisch nicht mehr ansprechend sind, können somit in ihrer Nutzungsdauer verlängert werden. Hinzu kommt, dass die Sanierung in einem sehr kurzen Zeitraum erfolgen kann und somit

längere Ausfallzeiten, insbesondere bei intensiv genutzten Objekten (öffentlicher Bereich, Altersheime, Krankenhäuser u.v.m.), sehr gering gehalten werden können. Ein Refreshing kann aufgrund der geringen Emissionen und Geruchsbelästigung auch im laufenden Betrieb erfolgen.

Das Produkt besteht aus einer wasseremulgierten, hochwertigen Polymerdispersion, die engmaschig vernetzt wird. Das Produkt ist geprüft nach dem Emissioncode® und in die äußerst emissionsarme Kategorie EC 1^{PLUS} eingestuft. Damit eignet sich das Produkt für Aufenthaltsräume und natürlich alle Bereiche, bei denen keine Emissionen erwünscht sind. Das Produkt erfüllt die Kriterien für nachhaltiges Bauen, z.B. nach DGNB, LEED oder Minergie ECO.

FLOOR SEALER 200 Color härtet durch physikalische Trocknung und chemische Vernetzung zu einem beständigen, robusten Film. Das Produkt ergibt einen abriebfesten, lichtstabilen Film mit geringer Anschmutzungsneigung und guter Reinigungsfähigkeit. Aufgrund der hohen Vernetzung wird für die Produktklasse eine sehr geringe Fleckanfälligkeit erreicht. Die Verfleckungsneigung gegen Haushaltschemikalien bzw. stark färbende Nahrungsmittel wie z.B. Bier, Rotwein oder Cola ist gering. Da nicht gegen alle Stoffe Fleckfreiheit erreicht wird, beachten Sie hierzu ergänzende technische Ausarbeitungen. Die gehärtete Versiegelung weist eine gute Beständigkeit gegen Wasser, Reinigungsmittel, wässrige Lösungen, Salzlösungen verdünnte Säuren, Laugen und anderes mehr auf. Beratung einholen und Fleck- und Chemikalienbeständigkeitsliste anfordern.

Als **FLOOR SEALER 200 Color R10** kann die Versiegelung als Spezialprodukt mit rutschhemmender Oberfläche geliefert werden. Die Versiegelung wurde nach DIN 51130 und BGR 181 geprüft und mit der Rutschhemmklasse R10 bewertet.

Hinweis: Die Angaben zur Verarbeitung sowie auch die technischen Daten der rutschhemmenden Versiegelung weichen nicht von denen des Standardprodukts ab.

Einsatzbereich

- Sanierung, Aufbereitung und Erneuerung von festhaftenden Oberbelägen.
- Geeignet für PVC-Beläge, Linoleum-, Gummi-, Guminoppen-Belägen.
- Als unifarbener Belag oder Chips-abgestreuter Belag.
- Emissionsarm EMICODE EC1 plus zertifiziert und für Aufenthaltsräume im Innenbereich geeignet.

Produktmerkmale

- sehr emissionsarm
- geringe Fleckanfälligkeit
- große Farbvielfalt
- sehr hohe Haftung
- geruchsarm
- lichtstabil
- abrieb- und verschleißfest
- seidenmatt
- gleichmäßige Oberfläche
- EMICODE® EC 1PLUS zertifiziert

Technische Daten

Viskosität - Komponente A+B	Ca. 500 - 600	mPas	DIN EN ISO 3219 (23 °C)
Festkörpergehalt	> 40	%	KLB-Methode
Dichte - Komponente A+B	1,10	kg/l	DIN EN ISO 2811-2 (20 °C)
Abrieb (Taber Abraser)	< 15	mg	ASTM D4060 (CS10/1000)
Flammpunkt	nicht brennbar	-	DIN 51755
Glanzgrad	< 25	-	DIN 67530

In Versuchen ermittelte Werte sind Durchschnittswerte. Abweichungen zur Produkt-Spezifikation möglich.

Prüfungen

Für nachfolgende Ergebnisse liegen externe Prüfzeugnisse vor:

- Rutschhemmung nach DIN 51130 und BGR 181 in R10 herstellbar.
- Emissionsarm geprüft und zertifiziert gemäß EMICODE® EC 1^{PLUS}.

Belagsaufbau

Beachten Sie hierzu die „FLOOR SEALER-Verlegeempfehlung“

Prinzipiell können Oberbeläge zweifach farbig versiegelt werden, sodass eine unifarbene, seidenmatte Oberfläche entsteht. Die 2. Schicht kann mit **partiColor®-Chips** im nassen Zustand abgestreut werden. Nach Trocknung lose Chips entfernen und zusätzlich eine transparente Verschleißschicht mit **FLOOR SEALER 100 Transparent** bzw. **FLOOR SEALER 100 Transparent R10** auftragen.

Im System **KLB FLOOR SEALER ECONOMIC** erfolgt die Gestaltung mit einem zweimaligen Auftrag der farbigen Versiegelung **FLOOR SEALER 200 Color**. Bei einer geforderten Trittsicherheit bzw. Rutschhemmung der Klasse R10 eignet sich **FLOOR SEALER 200 Color R10** zum Auftrag als oberste Versiegelungsschicht. Ggfls. individuelle Beratung bei KLB einholen.

Untergrund

Der zu sanierende Oberbelag muss festhaftend mit dem Untergrund verbunden sein. Ausbrüche, Löcher und anderes mehr können mit **FLOOR SEALER Repair 72** verspachtelt und nachgeschliffen werden. Flächige Ablösungen müssen gegebenenfalls mit Belag nachgeklebt werden.

Die Oberfläche ist durch Kehren oder Absaugen von losem Schmutz zu reinigen. Auf alten Oberbelägen muss eine Reinigung und eine mechanische Vorbereitung durchgeführt werden. Bitte beachten Sie die Vorgehensweise in der „**FLOOR SEALER-Verlegeempfehlung**“.

Mischen

Bei Kombi-Gebinden liegt in einer Arbeitspackung das werkseitig aufeinander abgestimmte Material im richtigen Mischungsverhältnis vor. Das Gebinde der Komponente A vor Gebrauch auf Verarbeitungstemperatur kommen lassen und gut aufschütteln, anschließend Inhalt in einen sauberen, ovalen Eimer leeren. Die Komponente B zugeben und sofort vermischen. Die Vermischung erfolgt maschinell mit einem langsam laufenden Rührgerät (200 bis 400 U/min) und soll 2 bis 3 Minuten betragen, bis eine homogene Masse entsteht.

Insbesondere im Boden- und Wandbereich sorgfältig mischen. Vor der Verarbeitung ist keine Reifezeit erforderlich. Sollte es zu Antrocknung im Wandbereich oder zu Hautbildung bei der Lagerung gekommen sein, muss das Produkt abgesiebt werden. Geeignetes Sieb für Rundeimer: Artikelnummer WZ7050-01

Achtung: Topfzeitende nicht erkennbar! Die Verarbeitungszeit sind gemäß Tabelle Verarbeitungszeit (Seite 1) einzuhalten.

Verarbeitung

Beachten Sie hierzu die „FLOOR SEALER-Verlegeempfehlung!“

Wie bei allen Reaktionsharz-Produkten sollte das **FLOOR SEALER** Produkt sofort nach dem Mischen verarbeitet werden.

Der Auftrag erfolgt mit dem 1mm-Gummizahn und im Anschluß erfolgt das Nachrollen mit der Walze. Die Werkzeugempfehlung in der Verlegeempfehlung beachten!

Üblicherweise sollten vorher bereits Arbeitsfelder eingeteilt werden. Bei größeren Flächen wird empfohlen, dass ausreichendes Personal für die Versiegelung zur

Verfügung steht. Dabei legen eine oder mehrere Person(en) das Material vor, eine weitere Person übernimmt im Kreuzgang das Verteilen des frisch aufgelegten Versiegelungsmaterials.

Die Versiegelungswalze sollte mit Material getränkt/benetzt sein und nur zum Nachrollen und keinesfalls zum Auftragen des Versiegelungsmaterials eingesetzt werden. Immer „frisch in frisch“ arbeiten und auf optimale Verteilung des Materials achten. Pfützenbildung sowie einen überlappten Auftrag vermeiden. Durch den überlappten und mehrfachen Auftrag kann ein ungleichmäßiges Aussehen der Oberfläche und Streifenbildung auftreten.

Reinigung

Das Reinigen der Arbeitsgeräte und Entfernen von frischen Verunreinigungen erfolgt sofort mit Wasser. Gehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

Reinigung und Pflege der versiegelten Beläge

Für die Reinigung der versiegelten Bodenflächen liegt eine separate Reinigungs- und Pflegeempfehlung vor. Wässrige Versiegelungen dürfen zur Gewährleistung der Zwischenschichthaftung bei 20 °C frühestens nach 7 Tagen mit Reinigern behandelt werden.

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern. Ideale Lagertemperatur 10 bis 20 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht in überhitzten PKW und nicht über 25 °C lagern. Es besteht Verklumpungsgefahr.

Vor Verarbeitung auf geeignete Verarbeitungstemperatur bringen. Anbruchgebinde dicht verschließen und baldmöglichst aufbrauchen.

Besondere Hinweise

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung, der Betriebssicherheitsverordnung sowie den Transportvorschriften für Gefahrgut. Die erforderlichen Hinweise sind im DIN-Sicherheitsdatenblatt enthalten. Kennzeichnungshinweise auf dem Gebindeetikett beachten!

GISCODE: PU10

Kennzeichnung VOC-Gehalt:

(EU-Verordnung 2004/42) Grenzwert 140 g/l (2010,II,j/wb): Produkt enthält im Verarbeitungszustand < 140 g/l VOC.

CE-Kennzeichnung

	
KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH Günztalstraße 25 D-89335 Ichenhausen	
19	
FloorSealer200Color-V1-112019	
DIN EN 13813:2003-01	
Kunsthazestrichmörtel DIN EN 13813: SR-B2,0-AR0,5-IR18	
Brandverhalten	E _s -s1
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR
Verschleißwiderstand BCA	AR 0,5
Haftzugfestigkeit	B 2,0
Schlagfestigkeit	IR 18

VOC-Gehalte

Das Produkt entspricht den hohen Anforderungen an niedrige VOC-Gehalte, wie sie im Rahmen des nachhaltigen Bauens gefordert werden. Damit werden die von der EU in der Richtlinie 2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie) geforderten Grenzwerte weit unterschritten.

	Grenzwert	Tatsächlicher Gehalt	
Decopaint Richtlinie 2004/42/EG - Komponente A	< 140	0	g/l
Decopaint Richtlinie 2004/42/EG - Komponente B	< 140	0	g/l
DGNB - Komponente A + B	< 3	0	%
klima:aktiv – Komponenten A + B	< 3	0	%
LEED - Komponente A + B	< 100	0	g/l
Minergie ECO ® - Komponente A + B	< 1 (<2)	0	%

(Im Rahmen der Decopaint-Richtlinie wird die einzelne Komponente zur Berechnung herangezogen. Bei den Bewertungssystemen für das nachhaltige Bauen ist immer die Mischung der beiden Komponenten im entsprechenden Mischungsverhältnis ausschlaggebend.)



Bitte beachten Sie die aktuellste Version der Produktinformation. Diese finden Sie auf unserer Website.

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Mit Erscheinen dieser neuen KLB-Produktinformation verlieren die vorausgegangenen Informationen ihre Gültigkeit. Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter www.klb-koetztal.com. Darüber hinaus gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen."