

## KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 806 E - R10



Scellement mat en polyuréthane à 2 composants, antidérapant, stable à la lumière et à faible émission pour les revêtements de sol avec une résistance au glissement définie de R10

### Unités de conditionnement

| Numéro d'article | Emballage        | Contenu (kg) | Unités/palette |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| AK6517-70        | Emballage en kit | 5,25 kg      | 90             |
| AK6517-40        | Emballage en kit | 10,50 kg     | 60             |



### Propriétés du produit

|                                    |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapport de mélange parts en poids  | A : B = 100 : 13                                                                                                                                                                 |
| Rapport de mélange parts en volume | A : B = 100 : 12                                                                                                                                                                 |
| Reifezeit                          | <b>Après mélange, attendre 10 minutes au minimum et brasser de nouveau pendant 1 minute (à respecter impérativement)</b>                                                         |
| Durée pratique d'utilisation       | 10 °C : 180 min.<br>20 °C : 120 min.<br>30 °C : 50 min.                                                                                                                          |
| Température de mise en oeuvre      | Minimum 10 °C (temp. du sol et de la pièce)                                                                                                                                      |
| Durée de durcissement (circulable) | 10 °C : 14 - 18 heures<br>20 °C : 12 - 14 heures<br>30 °C : 8 - 12 heures                                                                                                        |
| Durcissement                       | Sec hors poussière après 2 - 3 heures à 20 °C<br>2 - 3 jours avant toute sollicitation mécanique à 20 °C<br>7 jours avant toute sollicitation chimique à 20 °C                   |
| Recouvrabilité                     | Après 12 - 18 heures, toutefois après 48 heures au maximum à 20 °C                                                                                                               |
| Consommation                       | Env. 0,140 - 0,180 kg/m²                                                                                                                                                         |
| Couches                            | Pour les revêtements de la même couleur, une seule application est habituelle ; pour les couleurs critiques ou les changements de couleur, 2 - 3 applications sont nécessaires ! |
| Emballage                          | Seau 5,25 kg, seau 10,5 kg (emballage en kit)                                                                                                                                    |
| Teintes                            | Teintes standard KLB – voir le nuancier – autres teintes sur demande !                                                                                                           |
| Tenue en stock                     | 12 mois (en emballage d'origine scellé) – <b>A l'abri du gel !</b>                                                                                                               |

### Description du produit

**KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 806 E - R10** est une finition en résine polyuréthane bicomposante à faible émissions pour le scellement mat de certains revêtements en résine époxy ou polyuréthane recommandés pour les surfaces commerciales et industrielles à sollicitation légère ou moyenne sans trafic de chariots de manutention, qui exigent une antidérapance de R10, conformément à la réglementation « BGR 181 ». La surface légèrement rugueuse et facile à nettoyer répond bien évidemment également aux exigences relatives à l'antidérapance R9.

Le scellement appartient à la famille de produits **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 805 E/PU 806 E** et, comme ces produits, il est à faible émission et résistant au jaunissement.

Les produits sont certifiés « Indoor Air Comfort Gold » et satisfont les critères concernant les émissions pour la certification des bâtiments selon DGNB, LEED ou BREEAM. La certification « Indoor Air Comfort Gold » est très exigeante en matière d'émission de composants organiques volatils et respecte les valeurs limites allemandes prévues dans l'« AgBB » ou l'« ABG », aussi que les règlements sur les émissions de nombreux pays européens.

**PU 806 E - R10** est appliqué avec un rouleau à velours non pelucheux, produisant une surface uniforme avec une classe d'antidérapance de R10 après le durcissement.

**PU 806 E - R10** est un scellement à faible émission qui forme un film robuste et durable avec une bonne résistance aux solutions aqueuses, aux acides et bases dilués. La résistance aux solvants est limitée. Demandez conseil si nécessaire.

**Information :** les surfaces scellées ont une résistance limitée aux contraintes mécaniques. Les chariots élévateurs peuvent les attaquer ou endommager. En ce cas, l'application n'est donc appropriée que dans une mesure limitée. Dans les domaines soumis à des charges humides élevées et fréquentes ainsi qu'à certains produits chimiques, une finition solvantée peut être plus adaptée.

---

#### Domaine d'application

- **PU 806 E - R10** est une finition mate pigmentée sur les revêtements recommandés en résine époxy et polyuréthane, tels que **EP 202, PU 405, PU 410, PU 420, PU 421, PU 425 Comfort** et **PU 426**.
- Dans les zones où une résistance au glissement de R10 (et aussi de R9) est requise selon la norme BGR 181.
- Surfaces décoratives avec des exigences particulières en matière d'aspect dans les locaux commerciaux et pointes de ventes, cantines d'entreprise, salles de repos, salles de séjour, etc.

---

#### Caractéristiques du produit

- surface décorative et attrayante
- surface homogène
- perméable à la vapeur d'eau
- qualité contrôlée, à faible émission
- très haute adhérence
- résistant à l'abrasion et à l'usure
- antidérapant

---

#### Caractéristiques techniques

|                                                               |                 |      |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| Viscosité - Composants A+B                                    | Env. 250 - 400  | mPas | DIN EN ISO 3219 (23 °C)   |
| Densité - Composant A+B                                       | 1,10            | kg/l | DIN EN ISO 2811-2 (20 °C) |
| Abrasion (Taber Abraser)                                      | < 30            | mg   | ASTM D4060 (CS10/1000)    |
| Point d'éclair                                                | Non combustible | -    | DIN 51755                 |
| Degré de brillance                                            | 20 - 40 (85°)   | -    | DIN 67530                 |
| Indice de résistance à la diffusion                           | 7500            | -    | DIN EN ISO 12572          |
| Épaisseur équivalente d'air à la diffusion de la vapeur d'eau | 0,75 (0,1 mm)   | m    | DIN EN ISO 7783-2         |

Les valeurs déterminées lors des essais sont des valeurs moyennes. Des écarts par rapport aux spécifications du produit sont possibles.

## Revêtements appropriés

**PU 806 E - R10** peut être appliqué sur les revêtements autolissants suivants :

**EP 202, PU 405, PU 410, PU 420, PU 421, PU 425 Comfort et PU 426.**

Le traitement par le scellement dépend de la durée de durcissement (accessibilité) du revêtement en dessous ; veuillez vous référer aux informations produit du revêtement concerné. Avec d'autres revêtements, comme les anciennes surfaces à base de polyuréthane ou de résine époxy, il faut procéder à un essai d'adhérence. Les substrats doivent être propres et poncés avec un diamant.

## Essais

Les résultats suivants sont certifiés par des organismes externes :

- Antidérapance en R10 conformément aux normes DIN 51130 et BGR 181.
- Classé à faible émission selon « Eurofins Indoor Air Comfort Gold ». Conforme à l'AgBB et adapté aux pièces de séjour.
- Utilisation adaptée dans l'industrie de produits alimentaires selon le code allemand de l'alimentation humaine et animale (LFGB, Lebensmittel und Futtermittelgesetzbuch) paragraphe § 31 Alinéa 1.

### Conseil :

Merci de nous demander le schéma d'application testé !

## Substrat

Le substrat à revêtir doit être plat, sec, sans poussière, suffisamment résistant à la traction et à la compression, et exempt d'éléments peu adhérents et de toutes salissures. Éliminer d'abord par tout moyen approprié les substances susceptibles de diminuer l'adhérence, p. ex. graisse, huile et traces de peinture. Respecter les instructions des associations professionnelles, par exemple les fiches « BEB » (« Fédération allemande des chapes et revêtements ») KH-0/U, KH-0/S et KH-2 dans leur version en vigueur. En règle générale, la finition est appliquée comme dernière couche dans le cadre de la réalisation d'un sol. Vérifier que la couche du produit appliqué précédemment n'a pas été salie. Le moment idéal pour l'application du scellement est atteint lorsque la couche de résine époxy précédente forme un film suffisamment résistant, mais n'est pas encore totalement durcie. Avec les systèmes traditionnels, cette période se situe à une température du sol et de l'air de 20 °C au plus tôt après 18 heures et au plus tard après 72 heures. Si le scellement est effectué ultérieurement, des tests et une surface d'essai doivent être réalisés pour s'assurer que l'adhérence est suffisante. Sur les anciens substrats, il faut procéder à un nettoyage et, si nécessaire, à une préparation mécanique. Si les anciennes surfaces en résine synthétique sont scellées, il faut s'assurer par des tests que l'adhérence est suffisante. En cas de doute, une surface d'essai est recommandée.

## Mélange

Dans les emballages en kit, les composants sont pesés en usine et livrés prédosés, en un rapport de mélange précis. Avant l'utilisation, laissez le composant A atteindre la température de traitement et agitez-le bien, puis videz son contenu dans un seau propre et ovale. Ajouter le composant B et mélanger immédiatement avec un mélangeur lent (200 - 400 tours/minute) pendant 2 - 3 minutes, jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène et sans traces. Pour éviter tout défaut de mélange, il est recommandé de transvaser l'ensemble dans un seau propre puis de mélanger de nouveau brièvement.

## Temps de maturation

**Important pour un résultat optimal : Laisser reposer 10 minutes au minimum (réaction préliminaire) puis mélanger de nouveau.**

Pour des propriétés techniques optimales, la finition **PU 806 E - R10** doit être préparée 10 minutes avant la mise en œuvre. Mélanger de nouveau brièvement pour assurer une homogénéisation complète, puis appliquer.

**La durée d'utilisation ne doit pas dépasser 2 heures à 20 °C (voir tableau « Durée pratique d'utilisation »).**

**Attention :** la fin de la vie en pot n'est pas décelable !

---

## Mise en œuvre

Comme pour toutes les résines réactives, la mise en œuvre doit intervenir immédiatement après le mélange. Utiliser une raclette en caoutchouc (dentelure 1 mm) ou un rouleau velours non pelucheux. Délimiter auparavant les surfaces de travail afin d'éviter les applications multiples ou les superpositions indésirables. Sinon, un aspect irrégulier de la surface et des stries peuvent se produire. Pour les grandes surfaces, il est recommandé que deux personnes ou plus effectuent l'application. Une ou plusieurs personnes appliquent le produit dans une direction, et une autre personne prend en charge la répartition en effectuant des mouvements croisés (à 90°) sur la finition fraîche. Sur les grandes surfaces, il faut utiliser un rouleau de 50 cm de largeur. Le rouleau destiné à la répartition doit être imprégné / mouillé de produit et être utilisé uniquement pour la répartition, et en aucun cas pour l'application de la finition. Toujours travailler « frais sur frais », en veillant à obtenir une répartition optimale au rouleau. Éviter impérativement la formation de flaques, sinon la formation de brouillard est possible.

La température (sol, air) ne doit pas descendre en dessous de 10 °C et l'humidité relative de l'air ne doit pas être supérieure à 75 %. L'adhérence des scellements à base d'eau diminue considérablement lorsque l'humidité relative de l'air est supérieure à 75 %. Il convient donc de veiller à ce que l'humidité de l'air ne dépasse pas ce seuil pendant le durcissement ou le séchage. Ne pas appliquer en cas d'humidité élevée, par temps humide ou pluvieux, afin que l'humidité de l'air ne dépasse pas 75 % pendant le durcissement. Il convient de mesurer l'humidité de l'air et, si nécessaire, de prendre des mesures pour améliorer la ventilation, par exemple à l'aide de ventilateurs. L'adhérence n'est pas encore optimale dans les 72 heures suivant l'application. La différence entre la température du sol et celle de la pièce doit être inférieure à 3 °C pour que le durcissement ne soit pas dérangé. Si une situation de point de rosée intervient, le séchage et la réticulation ne peuvent pas être réguliers, entraînant alors une perturbation du durcissement et la formation de taches. Toute sollicitation par l'eau et par les produits chimiques doit être évitée dans les 7 premiers jours. Les durées de durcissement indiquées se rapportent à une température de 20 °C. Par température plus basse, les temps de durcissement et d'utilisation sont prolongés, par température plus élevée elles sont réduites. En cas de non respect des conditions de mise en œuvre, les propriétés techniques du produit fini pourront diverger de celles décrites.

**Notes spéciales :** les produits colorés doivent généralement provenir du même lot de fabrication et sont à appliquer sur la même surface. Autrefois, de faibles divergences de couleur dues à la matière première ne peuvent pas être exclues en cas de différents lots. Le numéro du lot est indiqué sur l'étiquette d'emballage. Pour quelques teintes – notamment le blanc, le jaune, l'orange ou les teintes claires pastel – veiller à ce que les épaisseurs de couche recommandées soient respectées afin d'assurer le pouvoir couvrant. La finition doit toujours être appliquée dans la même couleur que le revêtement sous-jacent. Pour d'autres combinaisons de teintes, veuillez nous contacter.

Pour éviter l'abrasion et l'usure du sol, il faut utiliser des roulettes de chaise adaptées ou des tapis de protection du sol pour les chaises pivotantes/de bureau ou autres meubles roulants.

Pendant les 7 premiers jours, le revêtement doit être protégé contre les salissures (par exemple en marchant sur la surface avec des surchaussures ou des chaussures propres) ou les dommages mécaniques dès qu'il est praticable. Il est recommandé de recouvrir le produit d'un non-tissé sans plastifiant au plus tôt après 7 jours.

Si la tenue en stock est prolongée et inadéquate (trop chaud ou trop froid), la formation d'une peau dans le récipient est possible, qui provoque des lambeaux dans le matériau de scellement lors du mélange. Nous recommandons de tamiser la finition. Le filtre en toile pour le seau 15 litres KLB-Eimersieb 15L (Art.Nr.:

WZ7050-01) est idéal à cet effet, puisque il permet un passage au tamis rapide et un bon résultat de scellement.

#### Nettoyage

Utiliser de l'eau pour éliminer les impuretés fraîches et pour nettoyer les outils – immédiatement après l'utilisation. Une matière durcie peut seulement être ôtée mécaniquement.

Pour le nettoyage des surfaces scellées, consulter les recommandations de nettoyage et d'entretien distinctes. Pour assurer l'adhérence entre les couches, les finitions aqueuses peuvent être jointoyées avec les produits KLB au plus tôt après 7 jours à 20 °C.

**Information :** dans des cas spéciaux – p.ex. pour les couleurs intenses – des taches peuvent apparaître lors du nettoyage. Ceci est à éviter par l'application d'un scellement transparent supplémentaire comme avec **PU 805 E - R10**. Les produits de la série « Clean » ne doivent pas être scellés de manière transparente. Demandez conseil si nécessaire.

#### Stockage

Stocker au sec et à l'abri du gel. Température idéale de stockage : 10 - 20 °C, ne pas stocker au-dessus de 35 °C. Avant la mise en œuvre, acclimater à la température adaptée. Refermer hermétiquement les emballages entamés et les utiliser rapidement.

#### Important

Ce produit doit satisfaire aux exigences du règlement allemand sur les matières dangereuses « GefStoffV », du règlement relatif à la sécurité dans l'entreprise et des réglementations de transport des marchandises dangereuses. Toutes les informations nécessaires sont portées sur la Fiche de Données de Sécurité DIN. Respecter les mentions d'identification et les instructions portées sur l'étiquette de l'emballage !

GISCODE: PU10

#### Teneur en COV (Composés organiques volatils):

(Réglementation EU 2004/42), valeur limite 140 g/l (2010,II,j/wb): Teneur du produit frais en COV < 140 g/l.

#### Marquage CE

|                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   |                    |
| KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH<br>Günztalstraße 25<br>FRG-89335 Ichenhausen |                    |
| 15                                                                                   |                    |
| PU806E-R10/PU806EClean-R10-V2-062015                                                 |                    |
| DIN EN 13813:2003-01                                                                 |                    |
| Mortier de chape résine synthétique<br>DIN EN 13813: SR-B1.5-AR0.5-IR16              |                    |
| Réaction au feu                                                                      | E <sub>s</sub> -s1 |
| Dégagement de substances corrosives                                                  | SR                 |
| Résistance à l'usure BCA                                                             | AR 0.5             |
| Force d'adhérence                                                                    | B 1.5              |
| Résistance à l'impact                                                                | IR 16              |

#### Teneurs en COV

Le produit correspond à de hautes exigences quant à une teneur faible en COV (Composés organiques volatiles). Ces exigences sont requises dans le cadre de la construction durable. Ainsi, les valeurs limites demandées par l'UE dans la directive 2004/42/EG (directive Decopaint) sont ainsi largement dépassées.

|                                              | Valeur limite | Teneur réelle              |     |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----|
| Decopaint Directive 2004/42/UE - Composant A | < 140         | 10,8                       | g/l |
| Decopaint Directive 2004/42/UE - Composant B | < 140         | 0                          | g/l |
| DGNB - Composants A + B                      | < 0,5         | PU10, testé selon Eurofins |     |
| klima:aktiv – Composants A + B               | < 3           | 0,8                        | %   |
| LEED - Composants A + B                      | < 100         | 9,8                        | g/l |
| Minergie ECO ® - Composants A + B            | < 1 (< 2)     | 0,8                        | %   |

(Dans le cadre de la directive Decopaint, chaque composant est comptabilisé individuellement. Dans les systèmes d'évaluation pour la construction durable, c'est toujours le mélange des deux composants selon leur rapport de mélange qui est décisif.)



Veuillez considérer la dernière version de cette information produit sur notre site Internet.

Les indications de cette fiche reposent sur les résultats des expériences et des essais réalisés à ce jour. Nous nous portons garants de la qualité irréprochable de nos produits. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la réussite de vos travaux dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre et les conditions d'application sur site. Nous recommandons de procéder à des essais préalables. Avec la publication de cette nouvelle fiche de données de produit KLB, toutes les informations précédentes perdent leur validité. La dernière version est disponible sur notre site Internet [www.klb-koetzal.com](http://www.klb-koetzal.com). Par ailleurs, nos « Conditions Générales de Vente » s'appliquent systématiquement.