

# KLB-SYSTEM Industriebodenpflege

## PS 88 Pflegeversiegelung

Finition protectrice de haute qualité et brillante satinée pour les sols commerciaux

### Unités de conditionnement



Numéro d'article	Emballage	Inhalt	Unités/palette
DP7603-92	Bouteille	1,00 l	240
DP7603-50	Bidon	10,00 l	80
DP7603-70	Bidon	5,00 l	108

### Propriétés du produit

Consommation	Env. 1,5 - 2 litres / 100 m <sup>2</sup>
Tenue en stock	12 mois (en emballage d'origine scellé) – <b>A l'abri du gel !</b>
Teinte de couleur	Émulsion aqueuse blanche qui sèche en transparence
Ingrédients	Combinaison de polymères et cires, sans solvant

### Description du produit

**KLB-SYSTEM PS 88 Pflegeversiegelung** est un produit de soin de haute qualité et brillante satinée pour les revêtements en résine réactive à usage commercial, desquels on attend un aspect esthétique. De plus, une telle finition d'entretien est adaptée pour les revêtements de sol élastiques, tels que le PVC, le linoléum, etc.

Nous recommandons de ne traiter les surfaces que si cela s'avère nécessaire ou indispensable pour des raisons optiques. Il faut répéter l'application du produit d'entretien dès que les surfaces deviennent ternes ou inesthétiques. En fonction de la fréquentation et de la saleté, cela peut se faire 1 à 3 fois par an. Un tel renouvellement nécessite impérativement un nettoyage approfondi préalable.

**KLB-SYSTEM PS 88 Pflegeversiegelung** convient comme première finition d'entretien en combinaison avec le revêtement en résine époxy perméable à la vapeur d'eau **KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 HS**. Ici, le produit de protection peut être appliqué dans les 24 à 48 heures suivant le revêtement, sans autre mesure préparatoire. Dans d'autres cas, il faut procéder à un nettoyage de base, par exemple avec **KLB FLOOR CLEANER PS 350**.

**KLB-SYSTEM PS 88 Pflegeversiegelung** contient des polymères et des cires de haute qualité, tout en étant exempt de solvants. Après l'application, l'émulsion aqueuse sèche pour former un film polymère transparent, brillant satiné et très solide. Elle est facile à utiliser et s'applique aisément et simplement. Dans les zones de passage, le film présente de bonnes propriétés d'utilisation. Le sol est protégé, l'adhérence des salissures est réduite, les traces et l'abrasion des chaussures sont largement diminuées. La finition améliore en outre la nettoyabilité et facilite ainsi le nettoyage d'entretien régulier dans les bâtiments.

**KLB-SYSTEM PS 88** est une finition d'entretien de haute qualité pour les revêtements en résine réactive à l'intérieur. Dans la mesure où il s'agit de surfaces commerciales sans utilisation de chariots de manutention et qu'une fréquentation excessive peut être exclue, il est recommandé d'utiliser **PS 88 Pflegeversiegelung**.

#### Information :

Une finition de protection sur le sol est une mesure d'entretien et de nettoyage : un revêtement ne conserve son aspect attrayant que si le nettoyage et l'entretien sont adaptés à la sollicitation. Des méthodes de nettoyage inappropriées peuvent nuire à l'aspect et à la qualité du sol. En tant que mesure de protection supplémentaire, il est recommandé d'utiliser des **roulettes de meubles de type W** selon la norme **DIN EN 425 (basée sur la norme DIN EN 12529)** ou d'installer des patins pour roulettes de chaises sur les postes de travail de bureau. Ces roulettes et les patins doivent être nettoyés régulièrement et leur bon fonctionnement doit être vérifié afin d'éviter dans une large mesure les rayures et les traces.

---

#### Domaine d'application

- Comme couche protectrice et d'entretien sur les revêtements en résine réactive décoratifs et autres sols dans les zones piétonnes commerciales ou privées où les chariots élévateurs ne sont pas utilisés, par exemple dans les espaces d'exposition, des surfaces de présentation, des salles de vente ou des bureaux.
- Pour la remise à neuf de surfaces anciennes et sollicitées après un nettoyage de base humide.
- Comme première finition d'entretien en combinaison avec le revêtement en résine époxy perméable à la vapeur d'eau **KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 HS**. La finition protectrice peut être appliquée dans les 24 à 48 heures après le revêtement, sans autre mesure préparatoire.

---

#### Caractéristiques du produit

- Surface esthétique
- Utilisation simple
- Pour l'intérieur
- Satiné brillant

---

#### Caractéristiques techniques

Teneur en solides	env. 20	%	Méthode KLB
Densité	1,03	kg/l	DIN EN ISO 2811-2 (20 °C)

Les valeurs déterminées lors des essais sont des valeurs moyennes. Des écarts par rapport aux spécifications du produit sont possibles.

---

#### Mise en œuvre

La finition protectrice **KLB-SYSTEM PS 88 Pflegeversiegelung** sera utilisée non diluée sur le sol sec et nettoyé en profondeur. L'application se fait manuellement. Nous recommandons à cet effet l'utilisation des belettes d'essuyage ou des housses en microfibres. Le produit d'entretien est réparti uniformément sur le sol. Pendant le processus, évitez les courants d'air et contrôlez le taux de consommation. La consommation moyenne par 100 m<sup>2</sup> est d'environ 1,5 - 2 litres. Il convient de répéter l'application 2 à 3 fois. En fonction des conditions de l'air ambiant, respectez un séchage intermédiaire de 30 - 60 minutes.

---

#### Stockage

Stocker au sec et à l'abri du gel. Température idéale de stockage: 10 - 20 °C. Avant mise en œuvre, acclimater à la température adaptée. Refermer hermétiquement les emballages entamés et les utiliser rapidement.

**Important**

Toutes les informations nécessaires sont portées sur la Fiche de Données de Sécurité DIN. Respecter les mentions d'identification portées sur l'étiquette de l'emballage !

GISCODE: GE10

---



Veillez considérer la dernière version de cette information produit sur notre site Internet.

---

Les indications de cette fiche reposent sur les résultats des expériences et des essais réalisés à ce jour. Nous nous portons garants de la qualité irréprochable de nos produits. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la réussite de vos travaux dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre et les conditions d'application sur site. Nous recommandons de procéder à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. La dernière version est disponible sur notre site Internet [www.klb-koetzal.com](http://www.klb-koetzal.com). Par ailleurs, nos « Conditions Générales de Vente » s'appliquent systématiquement.

---